



AFA&COLOUR EPOXY ÇİNKOCA ZENGİN ASTAR

TANIM : Yüksek korozyon koruması ve **uzun ömürlü dayanıklılık** talep edilen yerler için geliştirilmiştir. Çift bileşenli çinkoca zengindir. .

ÖZELLİKLERİ : Yüksek korozyon dayanımı sağlar. Su üstü ortamlarda astar olarak kullanılır. Karbon çelik yüzeylerde, galvaniz yüzeylerin hasarlanmış bölgelerinin tamirinde ve inorganik çinko silikat esaslı boyaların tamirinde kullanılabilir.

KULLANIM ALANI : Rafineri ve sanayi tesislerinde, köprü ve baraj inşaatlarında, tatlı su ve deniz suyu ortamındaki çelik yapıların ve ekipmanların yüksek korozyona karşı korunması amacı ile birinci kat astar olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA : Yapışma seviyesinin korunabilmesi için bir önceki boya katının yüzeyinin temiz, kuru ve her türlü kirlilikten arındırılmış olması gerekir. İki bileşenli bir boya olup karışım ömrü göz önüne alınarak tüketilecek miktar kadar, belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Uygulamada akıntı olmaması için tek katta en fazla 175 mikron yağ film uygulanmasına dikkat edilmelidir.

KARIŞIM ORANLARI :A KOMPENANT 10 BİRİM (AĞIRLIKÇA)
B KOMPENANT 1BİRİM (AĞIRLIKÇA)

UYGULAMA : Homojen bir karışımın elde edilmesi için boya sıcaklığının 15°C'den az olmamasına dikkat edilmelidir. Sertleştirici, karışım oranına dikkat edilerek boyaya ilave edilmelidir. Mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir karışım hazırlanmalı ve gerekirse tiner ilave edilerek uygulama viskozitesine getirilmelidir. Hazırlanan karışım uygulamaya başlanmadan önce 10-15 dakika dinlendirilmeli ve 6 saat (20°C) içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama sırasında, çinko tozunun çökmemesi için karışımın sürekli karıştırılmasına dikkat edilmelidir.

UYARILAR :Tatbikatlar 5°C üstündeki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan tatbikatlarda havalandırma sağlanmalıdır. Sıcaklık 150°C yi geçen yüzeylerde kullanılmamalıdır.Kullanmadan artan boyalar kutuya geri dökülmemelidir.

DEPOLAMA :Ağzı açılmamış ambalajında , kuru ve gölge depolarda yaklaşık 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ :25 kg (A) Komponent
2,5 kg (B) Komponent

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik servisimize danışınız. Her türlü değiştirme düzeltme hakları saklıdır.