

TENİS KORT CEPHE BOYASI

TANIM	: Saf akrilik esaslı dış hava ve güneş, yağmur şartlarına çok dayanıklı bir tenis kort zemin boyasıdır.
KULLANIM ALANI	: Dış zeminlerin tenis kortları gibi açık alanların ve iç zemin cephelerinin, yol ve park çizgilerinin boyanmasında kullanılır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	: Mat.
RENK	: Standart renk dışında istenilen her renkte üretilebilir.
PARLAKLIK	: 8.0 (Glossmeter)
KATI MADDE %	: 63.0+1.0
YOĞUNLUK	: 1.35 Gr/cm ³
PH	: 7.5+1
VİZKOZİTE	: 85 KU
KURUMA SÜRESİ	: Dokunma zamanı : 20 C'ta 1 saat. Tam kuruma zamanı : 20 C'ta 48 saat.
KAPLAMA GÜCÜ	: 1Lt. ile 35+5 mikron kuru film kalınlığında en az 10 m ² alan boyanabilir. 0,150 kg/m ² (tek katta)

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA YÖNTEMLERİ	: Tatbikat fırça, rulo veya tabanca ile yapılabilir.
İNCELTİCİLER	: Su
YENİ KAT ATMA SÜRESİ	: 6 Saat
DEPOLAMA	: Malzeme dondan ve aşırı güneşten korunmalıdır.
AMBALAJ	: 20/1 kg'lık plastik ambalajlarda satışa sunulmaktadır
YANGIN TEHLİKE SINIFI	: Yok.
SAĞLIĞA ZARARLILIK	: Yok.
YÜZEY HAZIRLAMA	: Kaplama uygulanacak yüzeyler yapışma azaltıcı yağ, kir ve tozlardan arındırılıp kuru ve temiz hale getirilir. Astarlama Özel Silikonlu Akrilik esaslı astar ile yapılır. Astar su ile 1/3 oranında sulandırılarak fırça ile tek kat uygulanır. Astarlamadan itibaren en az 2 saat sonra yüzey boyanabilir.
BOYAMA	: İlk kat için Tenis Kort Boyası %20 su ile, ikinci kat için %10 su ile inceltir. Rulo ile uygulamada su oranları daha düşük tutulur. Arzu edildiği takdirde Tenis Kort Boyası içine iri vartikül efekti vermek açısından kalın kuvars veya silis karıştırılarak ilave edilir.