



PRIMER MACUN S-110

TANIM

:Dış ve iç duvar yüzeylerine uygulanan çok elastik sıva ve beyaz renkli bir tamir macunudur.

YÜZEY HAZIRLAMA

:Tatbikat yüzeyi sağlam ve temiz olmalıdır. Her türlü patlamış sıva, harç, yağ ve kireçten temizlenmelidir. tatbikat yüzeyi su emişi yüksek bir malzemeden yapılmış ise (prekast beton, tünel kalıp ve y tong vs. gibi) iki saat önce ince bir kat AFA COLOUR Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır.

KARIŞIM ORANLARI

1. KOMPONENT : 20 KG.
SU : 6 KG.
2. KOMPONENT : 1 KG.

İLAVE EDİLEREK DÜŞÜK DEVİRLİ BİR MİKSER VEYA MALA İLE ÇOK İYİ KARIŞTIRILIR.
DİNLENDİRME SÜRESİ 10 DAKİKADIR.

UYGULAMA

:Spatula veya çelik mala ile kat üstüne kat şeklinde yapılır. karışımı donmadan kullanma süresi 45 dakikadır.

KURUMA SÜRESİ

:25° C' ta 8 Saattir.Katlar arasında 4-5 saat beklenmelidir. Kuruduktan sonra zımpara yapılarak macun üstüne AFA&COLOUR Silikonlu Astar, Silikonlu Dış Cephe Boyası, Silikonlu Flex Kaplama veya Silikonlu Gren kaplama güvenle uygulanabilir. Çok elastik ve doldurucu sert bir sıva macunudur.

UYARILAR

:Su ve rutubetten koruyunuz.

AMBALAJ

: 21(A+B KOMPENENT)

STOKLAMA

: 6 Aydır.

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik servisimize danışınız. Her türlü değiştirme düzeltme hakları saklıdır.